



TECHNICKÉ PARAMETRY:

Ocel -Ocel

venkovní strana ocel

vnitřní strana ocel

Tloušťka mm	K		Hmotnost kg/m ²		
	Kcal	Watt	0,45 +	0,5 +	0,6 +
	m ² h°C	m ² °C	0,45	0,5	0,6
120	0,15	0,18	12,23	13,05	14,75
150	0,12	0,14	13,03	13,85	15,49
180	0,10	0,12	14,18	15,00	16,63
200	0,09	0,11	14,94	15,76	17,39

Primární polyesterový lak	5 micro
Netoxický polyesterový finální lak	20 micro
Ochranný lak	5 micro
Odolnost proti slanému vzduchu	> 500 h ECCA T8
Odolnost proti vlhkosti	> 1000 h ASTM D2247
Teplotní rozpětí	-40; +80 °C